

# Druckfederstränge

## Druckfederstränge Edelstahl / Federstahl

Sie entsprechen den Abmessungen der Federn aus unserem Katalog, sind jedoch 1 m lang und in den Werkstoffen 1.4310 sowie 1.1200 zu beziehen. Mit den Strängen können Sie Zwischenlösungen realisieren, die Sie in unserem Katalog nicht finden.

Vor dem Einsatz sollten die Federn wärmebehandelt werden:

Werkstoff 1.4310: 300°C/1h

Werkstoff 1.1200: 220°C/1h

Das Abkühlen muss bei Raumtemperatur erfolgen.

### **HENNLICH GmbH & Co KG**

4780 Schärding

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c

Tel. 07712 / 31 63 - 0

Fax 07712 / 31 63 - 24

[federntechnik@hennlich.at](mailto:federntechnik@hennlich.at)

[www.hennlich.at](http://www.hennlich.at)